

物性検査表

品名	GPPS(W)
LotNo.	

	項目	単位	室温	測定値
1	メルトフローレイト	g/10min	23°C	8.0
2	比重（密度）	g/cm ³	23°C	1.04
3	曲げ弾性率	Mpa	23°C	
4	曲げ強さ	Mpa	23°C	
6	IZOT衝撃強度	KJ/m ³	23°C	8.2
備考	※上記物性は実測値であり保証値ではありません。			