

ワドー商事株式会社

### 物性検査表

品名	LDPE+PP(炭カル50%)
----	-----------------

	項目	単位	試験法	測定値
1	メルトフローレート(230°C×2.16kg)	g/10min	ISO1133	42.5
2	比重(密度)	g/cm <sup>3</sup>	ISO1183	1.023
3	曲げ弾性率	Mpa	ISO178	1170
4	曲げ強さ	Mpa	ISO178	29
5	引張降伏応力	Mpa	ISO527-1	21.2
6	引張破壊応力	Mpa	ISO527-1	16
7	引張破壊呼びひずみ	%	ISO527-1	24
8	荷重たわみ温度(0.45Mpa)	°C	ISO75-1	79
9	シャルピー衝撃強さ(ノッチ有)23°C	KJ/m <sup>2</sup>	ISO179	2.9
備考	※上記物性は一定条件下で測定したものであり、 保証値や規格値ではございません。			