

物性検査表

品名	HIPS-FR CR5 シール無
----	------------------

	項目	単位	室温	測定値
1	メルトフローレイト	g/10min	23°C	3.8
2	比重(密度)	g/cm ³	23°C	1.063
3	曲げ弾性率	Mpa	23°C	
4	曲げ強さ	Mpa	23°C	
6	IZOT衝撃強度	KJ/m ²	23°C	17.1
備考	※上記物性は実測値であり保証値ではございません。			